

## CLOUsil lazúra na drevo

### Rozpúšť'adlová lazúra na drevo

technické údaje

#### Charakteristika

Lazúra na drevo do vonkajšieho prostredia. Dodá drevine dekoratívny výzor a je spoľahlivou ochranou proti poveternostným vplyvom.

- s integrovaným ochranným filtrom, ktorý chráni drevinu pred hubami
- preniká hlboko do drevinu
- vytvára rovnomerné transparentné sfarbenie
- vysoká UV ochrana
- trvale elastická
- vode odolná, reguluje vlhkosť a odolná poveternostným vplyvom

**Zloženie:** alkydová živica, organické a anorganické pigment, efektové pigment, sušina, testovací benzín, 3-jódprop-2-nyl-butylkarbamát, butanón-oxím.

#### Oblasť použitia

Na transparentnú ochranu dreva vo vonkajšom prostredí, napr. na obklady, fasády a štíty, dvere, okná, vitríny, garážové brány, pergoly, ploty, prístrešky. Aj na tropické drevinu.

#### Spracovanie / Aplikácia



Spôsob nanášania:	štetcom	ponorom
výdatnosť (m <sup>2</sup> /liter):	14-16	14-16

#### Technické údaje

viskozita spracovania: pripravené na priame použitie  
viskozita: ~ 20 sek / DIN 4 mm  
hustota (g/cm<sup>3</sup>): ~ 0,900

#### Schnutie

(pri teplote 20°C a relatívnej vlhkosti vzduchu 50%)

pretierateľné:	24 hodín
stohovateľné:	7 dní
zaťažiteľnosť:	7 dní

#### Čistenie

Náradie vyčistite podľa potreby riedidlom Clourethan, Clou EV-riedidlom, Reinigungs-riedidlom alebo testovacím benzínom (terpentínom).

#### Skladovanie/Likvidácia

Skladujte na chladnom mieste. Nespotrebované zvyšky prelejte do menšej, čistej nádoby.

Nádoby so zvyškami farby, ako aj zvyšky čistiacich prípravkov likvidujte podľa platných predpisov (ako zvláštny odpad na zberných miestach. Číslo odpadu: podľa európskych smerníc: 030202). Úplne čisté nádoby, bez akýchkoľvek zvyškov môžete odovzdať na bežné zberné miesta.

Doba použiteľnosti v originálne uzavretej nádobe: 5 rokov

#### Bezpečnostné upozornenia

Používajte len v dobre vetraných priestoroch. Výpary nevychujte. Skladujte mimo zápalných zdrojov. Nefajčite.

Trieda ohrozenia vôd: WGK 1 (slabé)

#### Upozornenie



Podľa nariadenia smernice EU 2004/42 je povolený najvyšší obsah VOC v stave pripravenom pre spracovanie 400 g/l (produktová kategória A/e, limit 2010).

Najvyšší obsah VOC v lazúre v stave pripravenom na spracovanie je maximálne 400 g/l VOC.

#### Objednávacie údaje

číslo výrobku:

č. 0 bezfarebná	1000.00000
č. 1 prírodná	1000.00001
č. 2 dub	1000.00002
č. 3 mahagón	1000.00003
č. 4 orech	1000.00004
č. 5 oregónska pínia	1000.00005
č. 6 palisander	1000.00006
č. 8 čierna	1000.00008
č. 9 teak	1000.00009
č. 10 gaštan	1000.00010
č. 11 jedľovo zelená	1000.00011
č. 12 hnedá	1000.00012

## CLOUsil ochranná lazúra na drevo

návod na spracovanie

### Rozpúšťadlová lazúra na drevo

#### Prípravapovrchu

Drevo musí byť suché, zbavené nečistôt a oleja.

Zo silne živcových drevín odstráňte najprv nitroriedidlom živicu.

Povrch prebrúste papierom zrnitosti 150-180 a odstráňte brúsny prach.

#### Spracovanie/Aplikácia

Teplota laku, opracovávaného objektu a vnútorného prostredia nesmie poklesnúť pod 15°C, vlhkosť dreveniny 8-12 %.

Obsah nádoby pred použitím dobre pretrepte alebo premiešajte.

Mäkkým plochým štetcom 2x rovnomerne naneste CLOUsil. Prebytočnú lazúru dobre rozotrite štetcom, čím dosiahnete rovnomerné sfarbenie.

Medzi nátermi sa doporučuje ľahké prebrúsenie do hladka papierom zrnitosti 280 alebo brúsnym rúnom.

Rezné hrany a ďalšie savé miesta natrite veľmi starostlivo.

#### Schnutie

(pri vnútornej teplote 20°C a relatívnej vlhkosti v zduchu 50%)

Medzi nátermi dodržte dobu schnutia 24 hodín.

Na určitých tropických drevinách, ktoré obsahujú veľa prírodných látok, napr. kambale, schne lazúra pomalšie, preto je nutné dodržať dlhšiu dobu schnutia.

#### Prelakovanie

CLOUsil sa môže po 2-3 dňoch schnutia a po medzibruse (zrnitosťou 220-240) prelakovať lakom CLOURETHAN, alkydovo-živcovým lakom, olejovou farbou alebo lodným lakom.

#### Renovačnýnáter

Podľa potreby a poveternostných vplyvov môže byť potrebný renovačný náter.

Dbajte na to, aby povrch bol suchý, čistý, zbavený olejov. Vopred si vyskúšajte príľnavosť lazúry na starý náter. Povrch zľahka prebrúste, aby ste zabezpečili dobrú príľnavosť a naneste lazúru CLOUsil 1 - 2x.

#### Upozornenie

Lazúra nie je vhodná na ošetrovanie duba. V takomto prípade použite hrubovrstvú lazúru.

Farebný odtieň prírodný použite len na také objekty, ktoré nie sú vystavené silným poveternostným vplyvom. Tento odtieň obsahuje totiž málo pigmentov, čím je znížená ochrana voči UV žiareniu.

Farebný odtieň "bezfarebný" slúži len na základovanie alebo zosvetlenie inej farebnej lazúry.

Nepoužívajte na dreveniny, ktoré boli ošetrené olejovými alebo im podobnými lakmi.

Nevysušená drevenina alebo vysoká vlhkosť vzduchu spomaľujú schnutie náteru.

Všetky tieto informácie majú a môžu len nezáväzne poradiť. Zakladajú sa na našich testoch a praktických skúsenostiach. Aplikáciu je potrebné vždy prispôsobiť konkrétnym pracovným podmienkam. Všetky skôr vydané technické listy týmto strácajú svoju platnosť.